

ENTRY SHEET FOR PCB

プリント基盤加工用エントリーシート

独自のアルミコーティング技術、ラミネート技術、そして長年のエントリーシートの生産実績をもとに、確かな技術と確かな品質でお客様のニーズにお応えできるエントリーシートをご提供いたします。

Line-up

グレード	製品名	軟質箔 (μm)	硬質箔 (μm)	潤滑厚 (μm)	推奨ドリル径 (御参考)
W-SHEET	W10030	30	70	-	0.10~0.25
	W15030	30	120	-	0.30~0.50
	W15030V	30	120	-	0.30~0.50
	W18030V	30	150	-	0.30~0.70
	W20050	50	150	-	0.30~0.70
WS-SHEET	WS10030/25	30	70	25	0.10~0.20
	WS10030/50	30	70	50	0.10~0.20
	WS10030/50V	30	70	50	0.10~0.20
	WS15030/25	30	120	25	0.15~0.30
	WS15030/50	30	120	50	0.15~0.30
	WS15030/50V	30	120	50	0.15~0.30
	WS18030/50V	30	150	50	0.25~0.50
	WS20050/50	50	150	50	0.25~0.50
NE-SHEET	NE80/25	-	80	25	0.10~0.15
	NE120/50HIS	-	120	50	0.15~0.30
SA-SHEET	SA70/25	-	70	25	0.075~0.10
	SA150/50	-	150	50	0.15~0.30
	SA150/50HIS	-	150	50	0.20~0.30

※ 推奨ドリル径は、加工諸条件によって変わってまいります。

あくまでも御参考として記載させて頂いております。

※ REACH SVHC 155 物質、RoHS規制物質の含有量は規制値以下です。

製品は、シート状、ロール状のどちらでもご対応できます。